

Vaska nosaukums	Vaska veids	Sveču tips	Forma	Kušanas temperatūra °C	Liešanas temperatūra °C	Krāsa	Priekšrocības	Ieteicamais smaržu daudzums	Gatavošanas ieteikumi
<b>SOJAS VASKS</b>									
<b>AURAE sojas vasks 95% ar kokosriekstu</b>	Sojas vasks 95% ar augu piedevām (kokosriekstu)	Svecēm traukos / tējas svecītēm	Skaidas	50-55°C	55-65°C	Krēmīgi balta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gluda, matēta virsma</li> <li>• Skaista un vienmērīga sastingšana</li> <li>• Tikai viens uzlējums</li> <li>• Vaskā nav gaisa spraugu</li> <li>• Lieliska smaržas izkliede gan sveces dedzināšanas laikā, gan arī ne</li> <li>• Pareizi atzdesēts vasks neatstāj "taukainus" traipus uz stikla sienām</li> <li>• Ideāli piemērots krāsainu sveču gatavošanai ar BEKRO krāsām</li> <li>• Lieliski saderīgs ar koka daktīm</li> <li>• Piemērots lietošanai ar ēteriskajām eļļām zemākas liešanas temperatūras dēļ</li> </ul>	3-6%	Karsējiet vasku līdz 75°C izmantojot vaska kausēšanas trauku, ņemiet no karstuma, ļaujiet vaskam atdzist. Ja izmantojat aromātiskās vai ēteriskās eļļas, ielejiet tās tieši pirms vaska iepildīšanas traukā un samaisiet 2-3 minūtes. Ielejiet vasku sasilītajos traukos, kad vasks sasniedz liešanas temperatūru 55-65°C.
<b>Aurae 100% sojas vasks</b>	Sojas vasks	Svecēm traukos / tējas svecītēm	Skaidas	48°C līdz 52°C	60°C	Krēmīgi balta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skaista un vienmērīga sastingšana</li> <li>• Virsmai var būt "kristalizācijas" efekts, kas var prasīt otro uzlējumu</li> <li>• Pareizi atzdesēts vasks neatstāj "taukainus" traipus uz stikla sienām</li> <li>• Lieliska smaržas noturība un izkliede</li> <li>• Lieliski saderīgs ar koka sprakšķošām daktīm</li> </ul>	4-8%	Karsējiet vasku līdz 75°C izmantojot vaska kausēšanas trauku, ņemiet no karstuma, ļaujiet vaskam atdzist. Ja izmantojat aromātiskās vai ēteriskās eļļas, ielejiet tās tieši pirms vaska iepildīšanas traukā un samaisiet 2-3 minūtes. Ielejiet vasku sasilītajos traukos, kad vasks sasniedz liešanas temperatūru 60°C.
<b>Golden Wax464</b>	Sojas	Svecēm traukos / tējas svecītēm	Skaidas	45-48°C	57°C (+/- 5°)	Krēmīgi balta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sastingstot izveidojas spīdīga virsma</li> <li>• Vaskam sastingstot, tajā var parādīties gaisa bedres un virsmas dobumi</li> <li>• Nepieciešama papildu virsmas apstrāde vai uzpildīšana</li> <li>• Lieliska smaržas noturība un izkliede</li> <li>• Samazina sarmas veidošanās iespējāmību</li> <li>• Piemērots lietošanai ar ēteriskajām eļļām zemākas liešanas temperatūras dēļ</li> <li>• Vasku nedrīkst pārkarstēt un tā temperatūra nedrīkst pārsniegt 85°C</li> </ul>	5-8%	Karsējiet vasku līdz 70°C izmantojot vaska kausēšanas trauku, ņemiet no karstuma, ļaujiet vaskam atdzist. Ja izmantojat aromātiskās vai ēteriskās eļļas, ielejiet tās tieši pirms vaska iepildīšanas traukā un samaisiet 2-3 minūtes. Ielejiet vasku sasilītajos traukos, kad vasks sasniedz liešanas temperatūru 57°C (+/- 5°C).
<b>NatureWax C-3 Soy Wax</b>	Sojas	Svecēm traukos / tējas svecītēm	Skaidas	51-54°C	71°C (+/- 5°)	Krēmīgi balta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skaista un vienmērīga sastingšana</li> <li>• Gluda, matēta virsma</li> <li>• Parasti nepieciešams tikai viens uzlējums</li> <li>• Lieliska smaržas izkliede gan sveces dedzināšanas laikā, gan ne</li> <li>• Lieliska saķere ar stikla sienām</li> <li>• Pareizi atzdesēts vasks neatstāj "taukainus" traipus uz stikla sienām</li> <li>• Sarmas iespējāmība izmantojot krāsas</li> </ul>	5-8%	Karsējiet vasku līdz 80°C, izmantojot vaska kausēšanas trauku, ņemiet no karstuma, ļaujiet vaskam atdzist. Ja izmantojat aromātiskās vai ēteriskās eļļas, ielejiet tās tieši pirms vaska iepildīšanas traukā un samaisiet 2-3 minūtes. Ielejiet vasku sasilītajos traukos, kad vasks sasniedz liešanas temperatūru 51-54°C.
<b>EcoSoya® CB135</b>	Sojas	Svecēm traukos / tējas svecītēm	Granulas	37	57°C (+/- 5°)	Krēmīgi balta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skaista un vienmērīga sastingšana</li> <li>• Tikai viens uzlējums</li> <li>• Lieliska smaržas noturība un izkliede</li> <li>• Pareizi atzdesēts vasks neatstāj "taukainus" traipus uz stikla sienām</li> <li>• Piemērots lietošanai ar ēteriskajām eļļām zemākas liešanas temperatūras dēļ</li> <li>• Izmantojot krāsu, uz virsmas var veidoties sarma, tāpēc ieteicamas gaišākas, pastelkrāsas krāsas</li> </ul>	5-8%	Karsējiet vasku līdz 70°C izmantojot vaska kausēšanas trauku, ņemiet no karstuma, ļaujiet vaskam atdzist. Ja izmantojat aromātiskās vai ēteriskās eļļas, ielejiet tās tieši pirms vaska iepildīšanas traukā un samaisiet 2-3 minūtes. Ielejiet vasku sasilītajos traukos, kad vasks sasniedz liešanas temperatūru 57°C (+/- 5°C).
<b>EcoSoya® Melt</b>	Sojas vasks	Vaska kubiņiem	Granulas	51	60°C	Krēmīgi balta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skaista un vienmērīga sastingšana</li> <li>• Gluda, līdzena virsma</li> <li>• Lieliska smaržas izkliede gan sveces dedzināšanas laikā, gan ne</li> <li>• Viegli ņemamas no veidnes</li> <li>• Ideāli piemērots krāsainu sveču gatavošanai ar BEKRO krāsām</li> </ul>	5-8%	Karsējiet vasku līdz 70°C izmantojot vaska kausēšanas trauku, ņemiet no karstuma, ļaujiet vaskam atdzist. Ja izmantojat aromātiskās vai ēteriskās eļļas, ielejiet tās tieši pirms vaska iepildīšanas traukā un samaisiet 2-3 minūtes. Ielejiet vasku sasilītajās veidnēs, kad vasks sasniedz liešanas temperatūru 60°C.

EcoSoya® Pillar	Sojas vasks	Cietajām svecēm / vask	Pārslas	55	60°C	Krēmīgi balta	• Skaista un vienmērīga sastingsšana • Gluda, līdzena virsma • Lieliska smaržas noturība un izkliede • Viegli noņemama no veidnes • Ideāli piemērots krāsainu sveču gatavošanai ar BEKRO krāsām	5-8%	Karsējiet vasku līdz 85°C izmantojot vaska kausēšanas trauku, ņemiet no karstuma, ļaujiet vaskam atdzist. Ja izmantojat aromātiskās eļļas, pievienojiet tās tieši pirms pildīšanas un maisiet 2-3 minūtes. Ielejiet vasku sasildītajās veidnēs, kad vasks sasniedz liešanas temperatūru 71°C (+/- 5°).
KeraSoy Container 4130	Sojas vasks	Svecēm traukos / tējas svecītēm	Granulas	34	50-55°C	Krēmīgi balta	• Skaista un vienmērīga sastingsšana • Lieliska smaržas noturība un izkliede • Piemērots krāsainu sveču gatavošanai ar BEKRO krāsām • Lieliski saderīgs ar koka sprakšķošām daļiņām • Piemērots lietošanai ar ēteriskajām eļļām zemākas liešanas temperatūras dēļ • Vasku nedrīkst pārkarstēt un tā temperatūra nedrīkst pārsniegt 85°C	5-8%	Karsējiet vasku līdz 70°C izmantojot vaska kausēšanas trauku, ņemiet no karstuma, ļaujiet vaskam atdzist. Ja izmantojat aromātiskās vai ēteriskās eļļas, ielejiet tās tieši pirms vaska iepildīšanas traukā un samaisiet 2-3 minūtes. Ielejiet vasku sasildītajos traukos, kad vasks sasniedz liešanas temperatūru 50-55°C.
KeraSoy Pillar 4120	Sojas	Cietajām svecēm / vask	Skaidas	54.1	65-70°C	Krēmīgi balta	• Skaista un vienmērīga sastingsšana • Gluda, līdzena virsma • Lieliska smaržas noturība un izkliede • Viegli noņemama no veidnes • Ideāli piemērots krāsainu sveču gatavošanai ar BEKRO krāsām	5-8%	Karsējiet vasku līdz 80°C, izmantojot vaska kausēšanas trauku, ņemiet no karstuma, ļaujiet vaskam atdzist. Ja izmantojat aromātiskās eļļas, pievienojiet tās tieši pirms pildīšanas un maisiet 2-3 minūtes. Ielejiet vasku sasildītajās veidnēs, kad vasks sasniedz liešanas temperatūru 65-70°C.
<b>RAPŠU VASKS</b>									
Aurā augu vasku granulas cieto sveču gatavošanai	Rapšu	Cietajām svecēm / vaska kubiniem	Granulas	50-90°C	65-72°C	Balta	• Skaista un vienmērīga sastingsšana • Gluda, spīdīga, porcelāna virsma • Lieliska smaržas noturība un izkliede • Viegli noņemama no veidnes jau pēc 4 stundām • Ideāli piemērots krāsainu sveču gatavošanai ar BEKRO krāsām • Nav specifiskas vaska smaržas	5-8%	Karsējiet vasku līdz 85°C izmantojot vaska kausēšanas trauku, ņemiet no karstuma, ļaujiet vaskam atdzist. Ja izmantojat aromātiskās eļļas, pievienojiet tās tieši pirms pildīšanas un maisiet 2-3 minūtes. Ielejiet vasku sasildītajās veidnēs, kad vasks sasniedz liešanas temperatūru 65-72°C.
<b>BIŠU VASKS</b>									
Bišu vasks	Bišu	Svecēm traukos / tējas svecēm / cietajām svecēm	Granulas	62	79°C (+/- 5°)	Balta vai dzeltēna	• Skaista un vienmērīga sastingsšana • Grūti piemēroti piemērotu dakti • Parasti tiek lietots bez aromātiskajām vai ēteriskajām eļļām, jo tam ir medus un bišu vaska smarža, ko ir grūti maskēt • Nepieciešamas sveču izgatavošanas prasmes		Karsējiet vasku līdz 90°C izmantojot vaska kausēšanas trauku, ņemiet no karstuma, ļaujiet vaskam atdzist. Ielejiet vasku veidnēs vai traukos, kad vasks sasniedz liešanas temperatūru 75-80°C.
<b>PALMU VASKS</b>									
Palmu vasku ar kristalizācijas efektu sveču gatavošanai veidnēs	Augu vasku (palmu)	Sveču gatavošanai veidnēs	Smalkas granulas	60-66°C	75-80°C	Balta	• Skaista un vienmērīga sastingsšana • Virsma ar kristalizācijas efektu • Lieliska smaržas noturība un izkliede • Viegli noņemama no veidnes • Piemērots krāsainu sveču gatavošanai ar BEKRO krāsām • Saglabā cietā sveču vaska stabilitāti degšanas laikā (neizplūst pāri malām, ja izmanto piemērotu dakti) • Palmu vasku deg ilgāk nekā citi augu vaski, jo tam ir augstāks kušanas punkts	5-8%	Karsējiet vasku līdz 85°C izmantojot vaska kausēšanas trauku, ņemiet no karstuma, ļaujiet vaskam atdzist. Ja izmantojat aromātiskās vai ēteriskās eļļas, ielejiet tās tieši pirms vaska iepildīšanas traukā un samaisiet 2-3 minūtes. Ielejiet vasku sasildītajās veidnēs, kad vasks sasniedz liešanas temperatūru 75-80°C.
Palmu vasku ar kristalizācijas efektu sveču pagatavošanai traukos	Augu vasku (palmu)	Sveču gatavošanai traukos	Smalkas granulas	59-65°C	75-80°C	Balta	• Skaista un vienmērīga sastingsšana • Virsma ar kristalizācijas efektu • Lieliska smaržas noturība un izkliede • Piemērots krāsainu sveču gatavošanai ar BEKRO krāsām • Saglabā cietā sveču vaska stabilitāti degšanas laikā (neizplūst pāri malām, ja izmanto piemērotu dakti) • Palmu vasku deg ilgāk nekā citi augu vaski, jo tam ir augstāks kušanas punkts	5-8%	Karsējiet vasku līdz 85°C izmantojot vaska kausēšanas trauku, ņemiet no karstuma, ļaujiet vaskam atdzist. Ja izmantojat aromātiskās vai ēteriskās eļļas, ielejiet tās tieši pirms vaska iepildīšanas traukā un samaisiet 2-3 minūtes. Ielejiet vasku sasildītajos traukos, kad vasks sasniedz liešanas temperatūru 75-80°C.